

**DECO COAT - STONE**

Dekoratif Mineral İç ve Dış Cephe Kaplaması – Taş Doku

**TANIM**

Mineral esaslı, özel katkı, lif takviyeli, doğal, taş dokulu, dekoratif mineral iç ve dış cephe kaplamasıdır. TS 7847 / Haziran 2016 Standardına uygundur.

**ÖZELLİKLER**

Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Binaların nefes almasını sağlar. Özel katkıları sayesinde dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Su geçirmezlik özelliğine sahiptir. Doğal ve dekoratif bir görünümündedir. Kolay uygulanır. Dış cephe boya ile boyanabilir.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Yapısı	Mineral esaslı
Renk	Beyaz ve renkli
Karışım Oranı	6.0 - 6.5 lt su / 25 kg toz
Tüketim Miktarı	2.0 - 2.5 kg / m <sup>2</sup>
Parlaklık	G
Kuru Film Kalınlığı	E5
Su Buharı Aktarım Hızı	V1
Su Aktarım Hızı	W3
Çatlak Köprüleme	Ao
CO2 Geçirgenliği	CO
Küf Gelişim Direnci	K2
Harcın Dinlenme Süresi	5 Dakika
Tane Büyüklüğü	S3
Kurutma Süresi	2. Kat uygulaması için: 2 saat
Tam Kuruma	2-3 Gün
Uygulama Kalınlığı	1-2mm
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Uygulama Aletleri	Çelik mala, plastik mala

\* Yukarıda belirtilen değerler +23°C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.



## DECO COAT - STONE

Dekoratif Mineral İç ve Dış Cephe Kaplaması – Taş Doku



### KULLANIM ALANLARI

Tüm binaların çimento bazlı sıvalarında, iç-dış cephelerinde dekoratif kaplama ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

### AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Kullanıma hazırdır. Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek aderans sağlar. Suya ve dona karşı dayanıklıdır. Isı farklılıklarından etkilenmez.

### KULLANIM TALİMATLARI

Uygulama yapılacak yerlerdeki toz, kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddeler yüzeyden temizlenmelidir. Yüzey temiz, düzgün sağlam olmalıdır. Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgârlı havalarda suya doyurulmalıdır. 25 kg'lık STUCCO TURCO, DEKO COAT STONE, ortalama 6-6.5 lt temiz su ile düşük devirli mikser yardımı ile homojen bir kıvamda gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Harç uygulama öncesi 5 dakika dinlendirilmeli ve sonra tekrar karıştırılmalıdır. STUCCO TURCO, DEKO COAT STONE, paslanmaz çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı uygulama kalınlığı en iri desen taşına göre ayarlanmalıdır. Yüzeye dairesel hareketlerle plastik mala ile desen verilmelidir. Desen verme işlemi daima harç ıslakken yapılmalıdır. Son kat malzemesi olarak yüzeyde bırakılmaz. Mutlaka kurduktan sonra üzerinin boyanması gereklidir. Harç hazırlanırken tavsiye edilen su oranı ve dinlendirme sürelerine mutlaka uyulmalıdır. Direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha önceden hazırlanmış olan sertleşmiş malzemeler yeni hazırlanan harca dâhil edilmemelidir.

### REFERANS STANDARTLARI

TS 7847 / Haziran 2016

### AMBALAJ

25 kg'lık Kraft torbadır. (PE takviyeli)  
1 palette (110x110 cm) 64 torba shrinkli.

### UYGULAMA ALETLERİ

Çelik mala, plastik mala, el mikseri.

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 2 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanların yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

### SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

**TS 7847 standardına uygundur.**



DOĞAL  
ÜRÜN



ÜÇLÜ  
SORUMLULUK

