

STUCCO TURCO INTERA - STN

Saten İç Cephe Boyası

**TANIMI**

Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, mat, su bazlı, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Yüksek örtme gücüne ve adersana sahiptir. İçerdiği silikonlu katkıları sayesinde silinebilir. Yüzeylerde mat ve dekoratif bir görüntü sağlar. Solvent içermez. Su ile seyreltilir. Küf ve mantar oluşumuna dirençlidir. Su bazlı olması nedeniyle çevre ve insan sağlığına zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

Tüm binaların iç cephelerinde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva tavan, beton, çimento levha, alçı sıva, alçı blok, alçıpan yüzeyler, cam tekstili, duvar kağıdı ve eski boyalı yüzeylerde uygulanır.

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı
Renk	Beyaz, STUCCO TURCO boya kartela renkleri
TS EN 13300	Standardı
Yaş Ovalama Direnci	Sınıf 1
Örtme Gücü	Sınıf 1 (5.5m ² /L)
Tane Büyüklüğü	S1 (ince)
Parlaklık	G2 (yarı mat)
Küf Gelişime Direnç	K1 (küfe karşı dayanıklı)
İncelticisi	Su
Tüketim Miktarı	0,110L/m ² Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak (tek kat)
Kurutma Süresi	2. Kat uygulaması için: 2 saat
Tam Kuruma	24 Saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası

* Yukarıda belirtilen değerler +23°C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.



STUCCO TURCO INTERA - STN

Saten İç Cephe Boyası



AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Kullanıma hazırdır. Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek aderans sağlar. Suya ve dona karşı dayanıklıdır. Isı farklılıklarından etkilenmez.

KULLANIM TALİMATLARI

Uygulama yapılacak yerlerdeki toz, kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddeler yüzeyden temizlenmelidir. Eski boyalı ve sentetik yüzeyler iyice temizlenmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapılacak ise yüzeyin en az 28 gün kürlenmesi gerekmektedir. Gerekirse tamir edilecek yüzeyler STUCCO TURCO REPAIR PASTE ile tamiratları yapılmalıdır. Boyanacak yüzeyler STUCCO TURCO INTERA PRIMER – S ile astarlanmalıdır. Kullanılacak astarın seçilen iç cephe boyası ile aynı renkte olması önerilir. Uygulamaya başlamadan önce STUCCO TURCO INTERA - STN iyice karıştırılmalıdır. STUCCO TURCO INTERA - STN hacimce %15 oranında su ile inceltiye hale gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo ile iki kat halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ve en az 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalıdır. Uygulama aletleri kullanımdan sonra hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

AMBALAJ

2.5L, 7.5L, 15L, plastik kova

UYGULAMA ALETLERİ

Rulo, fırça

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 3 kova konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYARILAR

- S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.
- S 26: Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S 28: Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız.
- S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

DOĞAL
ÜRÜNÜÇLÜ
SORUMLULUK